

項目	試験方法		試験条件	単位	標準グレード							光学グレード			
	ISO No.	JIS No.			GF	G	EH	HR	HR-L	HR-G	HR-F	GH-S	GH-K	HR-S	
					高流動	汎用	押出	耐熱	耐熱	耐熱耐溶剤	耐熱高流動	導光体	高流動	耐熱	
光学的性質															
全光線透過率	ISO 13468-1	JIS K7361-1	3mm	%	92≤	92≤	92≤	92≤	92≤	92≤	92≤	92≤	92≤	92≤	92≤
ヘイズ	ISO 14782	JIS K7136	3mm	%	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3
屈折率	ISO 489	JIS K7142	nd	—	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49
機械的性質															
引張弾性率	ISO 527-2	JIS K7161	1A/1	MPa	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
引張強さ	ISO 527-2	JIS K7161	1A/5	MPa	67	70	75	77	77	78	65	62	60	77	77
引張破壊ひずみ	ISO 527-2	JIS K7161	1A/5	%	3	4	7	5	5	7	3	2	2	5	5
曲げ弾性率	ISO 178	JIS K7171	—	MPa	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
曲げ破壊応力	ISO 178	JIS K7171	—	MPa	108	110	125	128	114	126	100	90	80	114	114
シャルピー衝撃強さ／ノッチなし	ISO 179	JIS K7111	1eU	KJ/m ²	19	20	23	22	22	23	20	20	19	22	22
／ノッチ付き	ISO 179	JIS K7111	1eA	KJ/m ²	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.4	1.4
ロックウェル硬度	ISO 2039-2	JIS K7202	Mスケール	—	94	98	99	102	103	99	102	100	97	103	103
熱的性質															
荷重たわみ温度／アニール有	ISO 75-2	JIS K7191	1.80MPa	℃	86	93	100	101	101	94	101	95	95	101	101
ビカット軟化温度	ISO 306	JIS K7206	B50	℃	92	99	101	110	110	103	108	104	103	110	110
MFR	ISO 1133	JIS K7210	230℃ 37.3N	g/10min	15	8	1.3	2	2.4	0.6	5.5	10	22	2.4	2.4
比熱	—	JIS K7123	—	J(g・℃)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
線膨張係数	—	JIS K7197	—	1/℃	6×10 ⁻⁵	6×10 ⁻⁵	6×10 ⁻⁵	6×10 ⁻⁵	6×10 ⁻⁵	6×10 ⁻⁵	6×10 ⁻⁵	6×10 ⁻⁵	6×10 ⁻⁵	6×10 ⁻⁵	6×10 ⁻⁵
熱伝導率	—	JIS KA1412	—	W/(m・℃)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
電氣的性質															
表面抵抗率	—	JIS K6911	—	Ω	>10 ¹⁶	>10 ¹⁶	>10 ¹⁶	>10 ¹⁶	>10 ¹⁶	>10 ¹⁶	>10 ¹⁶	>10 ¹⁶	>10 ¹⁶	>10 ¹⁶	>10 ¹⁶
体積抵抗率	—	JIS K6911	—	Ωm	>10 ¹³	>10 ¹³	>10 ¹³	>10 ¹³	>10 ¹³	>10 ¹³	>10 ¹³	>10 ¹³	>10 ¹³	>10 ¹³	>10 ¹³
絶縁破壊強さ	—	JIS K6911	4kV/sec	MV/m	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
誘電率	—	JIS K6911	60Hz	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
その他															
密度	ISO 1183	JIS K7112	—	g/cm ³	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
吸水率(23℃)	ISO 62,method 1	—	24 hr	%	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
成形収縮率	ISO 294-4	JIS K7152-4	—	%	0.2~0.6	0.2~0.6	0.2~0.6	0.2~0.6	0.2~0.6	0.2~0.6	0.2~0.6	0.2~0.6	0.2~0.6	0.2~0.6	0.2~0.6
燃焼性	UL94	—	—	class	HB	HB	HB	HB	HB	HB	HB	HB	HB	HB	HB
燃焼速度	—	JIS K6911	—	cm/min	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

*自然色の代表値